



EQUIPOS DE PINTADO
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45
Teléfono: **948 302 515**
E-mail: info@pinturasbiurdana.com
31160 ORKOIEN (Navarra)

30
aniversario
1982
2012

GOTELET
AEROGRAFIA
AIRLESS
ELECTROSTATICA
SEÑALIZACION VIAL
COMPRESORES

MATE LAVABLE

Las pinturas plásticas mate son el resultado de largas investigaciones químicas, y están elaboradas a base de resinas solubles y pigmentos rigurosamente seleccionados tanto en estabilidad como en belleza de colorido.

El MATE LAVABLE esta especialmente desarrollado y diseñado para su aplicación en obra nueva cumpliendo unas excelentes cualidades de lavabilidad, cubrición, minimizar los defectos de proyección, adherencia y blancura.

Su composición a base de emulsiones hace que su secado se realice por evaporación del agua que contiene, evitando que al secar por absorción del oxígeno las superficies pintadas tiendan a amarillarse, consiguiendo así colores pálidos de gran belleza.

Puede aplicarse en cualquier tipo de superficies previa la correspondiente preparación, tanto en interiores como en exteriores y resiste con absoluta garantía los agentes atmosféricos, álcalis, sustancias químicas, humedad y formación de moho, pudiéndose lavar a las dos semanas de aplicado.

Se presenta en blanco y en colores bajo demanda para aplicación directa o para teñir el blanco, obteniendo de esta forma una extensa gama de tonos altamente decorativos



EQUIPOS DE PINTADO
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45
Teléfono: **948 302 515**
E-mail: info@pinturasbiurdana.com
31160 ORKOIEN (Navarra)

30
aniversario
1982
2012

GOTELET
AEROGRAFIA
AIRLESS
ELECTROSTATICA
SEÑALIZACION VIAL
COMPRESORES

MATE LAVABLE

EMPLEO: Pintado sobre todo tipo de superficies previa preparación en la decoración de todo tipo de edificaciones, viviendas, locales de negocios, fabricas, etc.

NOMENCLATURA: PINTURA PLÁSTICA MATE LAVABLE.

COLORES: Blanco y colores bajo pedido.

CALIDAD: Emulsión.

CUBRICION: 0´994 Refractómetro sobre película de 50 µm húmedas.

GRADO DE BRILLO: Mate Especial.

TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 21°C y 65% de H.R.

POLVO: ½ - 1 horas.
TACTO: 1 - 2 horas.
TOTAL: 3 - 4 horas.
REPINTADO: 24 horas.

DENSIDAD: 1400 Gr/Lt.

CATEGORIA FRENTE AL FUEGO: M-1 Según Norma UNE 23-727.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola (Preferentemente airless).

RENDIMIENTO: - En laboratorio: 10 - 13 m² / Lt.
- Práctico : 8 - 10 m² / Lt.

CONSISTENCIA: Listo para su aplicación.

DILUYENTE: Agua.

Esta información se basa en nuestra experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y uso de sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.