



EQUIPOS DE PINTADO  
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45  
Teléfono: **948 302 515**  
E-mail: [info@pinturasbiurdana.com](mailto:info@pinturasbiurdana.com)  
31160 ORKOIEN (Navarra)

**30**  
aniversario  
1982  
2012

GOTELET  
AEROGRAFIA  
AIRLESS  
ELECTROSTATICA  
SEÑALIZACION VIAL  
COMPRESORES

## SATÉN - PLÁSTICO SATINADO

Recubrimiento basado en copolímeros acrílicos en fase acuosa, formulado para su aplicación tanto en exterior como en interior. Altamente lavable.

Diseñado especialmente para su aplicación en superficies de fondos irregulares, tales como: gotelé, picado, etc, donde su satinado "cáscara de huevo" resalta esas irregularidades, dando un bello efecto decorativo de acabado.

Puede aplicarse en cualquier tipo de superficies previa preparación tanto en interiores como en exteriores. Resiste los álcalis y a los agentes atmosféricos, pudiéndose lavar a las dos semanas de su aplicación. Está tratado con biocidas específicos de tal forma que evita la formación de moho. No obstante, en lugares ya colonizados habrá de limpiarse previamente, aplicar un recubrimiento capa barrera de "selladora" como aislante y añadir "solución fungicida" al Plástico Satinado SATÉN en las proporciones indicadas, para asegurar una inhibición total.

Se presenta en blanco pudiéndose fabricar en cualquier color de nuestras cartas, NCS, etc. bajo demanda.



EQUIPOS DE PINTADO  
Y COMPLEMENTOS

Polígono Ind. Agustinos, C/G, Nave D45  
Teléfono: **948 302 515**  
E-mail: [info@pinturasbiurdana.com](mailto:info@pinturasbiurdana.com)  
31160 ORKOIEN (Navarra)

**30**  
aniversario  
1982  
2012

GOTELET  
AEROGRAFIA  
AIRLESS  
ELECTROSTATICA  
SEÑALIZACION VIAL  
COMPRESORES

## SATÉN - PLÁSTICO SATINADO

**EMPLEO:** Para la protección y decoración de paramentos tanto al interior como al exterior.

**NOMENCLATURA:** "SATÉN" Plástico Satinado.

**COLOR:** Blanco, sirviéndose tonalizado bajo demanda.

**CALIDAD:** Copolímeros acrílicos.

**GRADO DE BRILLO:** Satinado "cascara de huevo".

**TIEMPOS DE SECADO:** Datos tomados a 20 °C y 65 % de H.R

POLVO: ½ a 1 horas.

TOTAL: 4 a 5 horas.

REPINTADO: 6 a 8 horas.

**APLICACIÓN:** Brocha, rodillo o pistola.

**RENDIMIENTO:** De 10 a 12 m<sup>2</sup> /L según superficies.

**ADHERENCIA:** Directa excelente.

**ELASTICIDAD:** Muy buena, se mantiene en cualquier ambiente.

**DILUYENTE:** Agua.

**ENVASES:** Se presenta en envases de 0,75, 4 y 15 L

Esta información se basa en nuestra larga experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la correcta aplicación de nuestros productos y sus sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo aviso.